

LIP

Multi Fliesenmörtel Light

Spezialzementbasierter
Fliesenmörtel – Leicht



- ▶ Für Fußbodenbeheizte Flächen
- ▶ Für den Naßraumbereich
- ▶ Verlängerte Abbindezeit
- ▶ Größere Flächendeckung
- ▶ Hoch Standfest
- ▶ Staubreduziert

Light

LIP Multi Fliesenmörtel Light

Anwendungsbereich

Zum Befestigen und Verlegen Innen und Außen von Fliesen, Klinkern, Marmor, Schiefer, Verblendsteinen, großformatigen Fliesen, Naturstein, Spaltklinker, Ziegelfliesen, Glaswolleplatten, Rockwool-Platten, Polyporplatten, Betonstein, Gartensteinen usw. Geeignet für Böden mit Fußbodenheizung.

Untergrund

Betonelemente, Leichtklinkerbeton, verputzte Wände, Gasbeton, Ytong, Gipskartonplatten, Siporex, wasserbeständige Sperrholzplatten, Anstrichflächen, Vinylböden, alte Fliesen oder Klinker, Schwimmbecken, Kühlräume und überall, wo große Haftfähigkeit, Flexibilität und Schubfestigkeit erforderlich sind. Gussbetonwände und Böden, die älter als 2 Monate sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind oder gemäß geltender Vorschriften. Betonsteinelemente aus Leichtklinker mit einem Feuchtigkeitsgehalt von max. 4%. Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Herstellers.

Vorbereitung

Vor dem Auftragen muss der Untergrund fest und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und Wachs sowie anderen Trennmitteln sein. Zum Entfernen von Kalk, Fett und Seifenresten empfehlen wir **LIP Klinkerreiniger** oder **LIP Grundreiniger**.

Auf stark saugenden Untergründen wie z.B. unbehandeltem Gasbeton, ist der Untergrund mit **LIP Primer 54** im Verhältnis 1 Teil Primer und 10 Teilen Wasser vorzubehandeln. In Nasszonen bitte die Anweisungen für **LIP Nassraumsystem** und **LIP VS 30 Wasserdichtungsmembrane** befolgen.

Gebrauchsanweisung

15 kg **LIP Multi Fliesenmörtel Light** mit Wasser kräftig zu einer glatten, klumpenfreien Masse verrühren. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen und dann nochmals gründlich aufrühren. Die Mischung innerhalb von 1,5 Stunden nach dem Mischen verarbeiten.

Wassermenge

Konsistenz für Wände: ca. 6,5-7,5 l je 15 kg.
Konsistenz für Böden: ca. 7,5-8,0 l je 15 kg.
Flüssigkleber: ca. 9,0 l je 15 kg.
Konsistenz zum Spachteln: ca. 8,0 l je 15 kg.
Kann in Schichten bis zu 20 mm gespachtelt werden.

LIP Multi Fliesenmörtel Light auf dem Untergrund mit der glatten Seite eines breiten Zahnspachtels auftragen und danach die gezahnte Seite durch die Kleberschicht ziehen. Die Fliesen im feuchten Kleber andrücken und in die richtige Position schieben, so dass 80-100% der Fliesenrückseite bedeckt ist. Die Bedeckung mit Mörtel und Haftung regelmäßig durch Herauskippen einer neu aufgesetzten Fliese kontrollieren. Je nach Saugvermögen des Untergrundes können Korrekturen innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufsetzen der Fliesen vorgenommen werden. Eventuelle Fliesenmörtelreste auf den Fliesen und in den Fugen sind vor dem Abbinden zu entfernen. Zum Verlegen von dünnen Fliesen oder Mosaik empfehlen wir, den Fliesenmörtel vor dem Verlegen erst zu glätten.

Reinigung

Werkzeuge und Hände vor dem Abbinden mit Wasser reinigen. Reinigung in heißem Wasser ist vorzuziehen.

Verbrauch Ca. 0,7 kg/m²/je mm Schichtdicke.

Verpackung Plastlamierte Papiersäcke à 15 kg.

Kennzeichnung

Lokal irritierend: (Xi) Bestandteile: Kalziumoxyd. Beim Mischen mit Wasser wird Kalziumhydroxid gebildet, das eine ätzende Wirkung beim Kontakt mit der Haut und den Augen hat. Das Produkt enthält weniger als 2 mg wasserlösliches Chromat je kg. R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane. R41 Gefahr ernster Augenschäden. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S22 Staub nicht einatmen. S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Informationen Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten

Entspricht EN 12004/2 C2 TE S1

Verarbeitungstemperatur:	+5°C - +30°C
Basis:	Zementhaltiger FlexMörtel
Farbe:	Hellgrau
Anmischverhältnis ca. 6,5-9,0 l. Wasser:	15 kg Pulver
Verarbeitbar:	1,5 Stunden 20°C
Nach min. ca. 8 Std. begehbar und verfugbar	20°C
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wärmelagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Standvermögen:	≤ 0,5mm
Elastizität - Deformation:	≥ 2,5 mm - < 5 mm
Lagerung:	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im original- verschlossenen Gebinde lagerfähig

Bis zu 70% ergiebiger als herkömmliche LIP Dünnbettmörtel

Staubreduziert, bis zu 90% weniger Staub als herkömmliche LIP Dünnbettmörtel

Allgemeines Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen weisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

Farbe Hellgrau.

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

Alleinvertrieb
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de