

LIP

Fließmörtel

Fließmörtel mit
Spezialzementen

- Flexibler
- Für innen und außen
- Für Fußboden beheizte Fläche
- Für Großformat



Anwendungsbereiche

LIP Fließmörtel ist ein leicht fließender, flexibler, wasserbeständiger, frostsicherer und anorganischer (kann nicht faulen) Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis. Bitte beachten: Nur zur Verwendung auf Fußböden geeignet. Zum Verlegen von Fliesen, Klinkern, Marmor, Mosaik, Schieferplatten usw. Auf: Betonelementen, Betonsteinen, wasserbeständigem Sperrholz, Anstrichflächen, Vinylböden, alten Fliesen oder Klinkern usw. Gußuntergründe, die älter als 2 Monate sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind oder gemäß geltender Vorschriften. Verwenden Sie LIP Multi Fliesenmörtel in Schwimmbecken, Kühlräumen und überall wo große Haftfähigkeit und Schubfestigkeit erforderlich sind.

Gebrauchsanweisung

5 kg LIP Fließmörtel in ca. 1,5 Liter Wasser kräftig zu einer klumpenfreien Masse verrühren. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen und dann nochmals gründlich aufrühren. Danach ist der Fließmörtel gebrauchsfertig. Mischung innerhalb von 5 Stunden nach dem Mischen verarbeiten. Vor dem Auftragen von LIP Fließmörtel muss der Untergrund sauber und staubfrei sein, um eine optimale Haftung sicherzustellen. Dann LIP Fließmörtel auf dem Untergrund mit der glatten Seite eines breiten Zahnpachtels auftragen und danach die gezahnte Seite durch die Mörtelschicht ziehen.

Die Fliesen im feuchten Mörtel andrücken und in die richtige Position schieben, so dass 80-100% der Fliesenrückseite bedeckt ist. Die Bedeckung mit Mörtel und Haftung regelmäßig durch Herauskippen einer neu im Boden verlegten Fliese kontrollieren. Je nach Saugvermögen des

Untergrundes können Korrekturen innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufsetzen der Fliesen vorgenommen werden. Eventuelle Mörtelreste auf den Fliesen und in den Fugen sind vor dem Aufsetzen zu entfernen. Übermäßige Ansammlung von Mörtel in den Fugen kann eventuell zu Farbabweichungen der Fugenmasse führen. Zum Verlegen von dünnen Fliesen oder Mosaik empfehlen wir, den Fliesenmörtel vor dem Verlegen erst zu glätten.

Reinigung

Werkzeuge und Hände vor dem Abbinden mit Wasser reinigen. Reinigung in heißem Wasser ist vorzuziehen.

Verpackung

Plastlamierte Papiersäcke à 20 Kg.

Farbe

Grau

Generell

Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen.

Weitere Informationen

Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	+10°C - +30°C
Anmischverhältnis	Ca. 1,5 l. Wasser: 5 Kg. pulver
Verbrauch	Ca. 3,0 kg/m ²
Verarbeitbar	4-5 Stunden
Begehbar und verfugbar	Nach ca. 24 Std.
Verfugen	Etwa 24 Std. nach dem verlegen, zum verfugen empfehlen wir LIP Fugenbund oder LIP Fugenbreit.
Haftzugfestigkeit nach 24 stunden	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach 28 tagen	≥ 1,0 N/mm ²
Prüfungen	DS/EN 12004/2: C2-E-S1 GEV EMI CODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION
Lagring	In trockenen Räumen ca. ein Jahr im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.