

LIP

Multibinder

Spezial Acryldispersion -
Erhöht Flexibilität und Haftzugfestigkeit



- Höhere Flexibilität
- Innen und außen
- Wasserabweisend

LIP Multibinder

03.2014

Anwendungsbereich

LIP Multibinder als Vergütungsmittel im Anmachwasser ermöglicht die Anwendung der Fliesenmörtel auf beweglichen Unterlagen für **LIP Fliesenmörtel**, **LIP Fließmörtel** und **LIP Schnellbindenden Fliesenmörtel** (nur für den Innengebrauch) auf Gipskartonplatten, Holzböden, gestrichene Oberflächen, alten Fliesen, Klinker und in Hallenbäder u.a.m. Auf Zementestrich nach 1 Woche, neuen Beton nach 2 Monaten.

LIP Multibinder eignet sich auch für **LIP Fugenmörtel**, und ergibt eine Flexible Fuge mit höherer Festigkeit und Haftung.

Gebrauchsanweisung

Verfugen, den angerührten Fugenmörtel mit Gummispachtel oder Schwambrett diagonal in die Fugen einbringen. Nach ca. 5 bis 10 Minuten ein 2 mal bündig nachschlänmen und 15 Minuten ziehen lassen. Mit einem Schwamm (nur gut feucht) den Belag abwaschen. Trocknen lassen. Endreinigung nur mit einem leicht angefeuchteten Schwamm.

Fliesen und Klinker sowie Naturstein mit offenen Poren sind weniger geeignet für Buntes Fugenmaterial. Bei der Verwendung von **LIP Multibinder** im Fugenmörtel kann es leichte Farbveränderung geben wenn man die nächste Mischungen nur mit Wasser anmacht. Die Anleitung der Fliesenfabrikanten beachten. Der Gebrauch von **LIP Multibinder** in **LIP Fliesenmörtel** ergibt eine geschmeidigere Konsistenz, höhere Flexibilität und Haftzugfestigkeit.

Reinigung

Eventuelle Kleberreste auf den Fliesenoberflächen und in den Fugen sind vor dem Erhärtungsbeginn leicht mit Wasser zu entfernen. Anhäufung von Fliesenmörtel in den Fugen kann Farbenkontrast in den Fugen verursachen. Bei Dünnen Fliesen oder Mosaik die Verlegefläche glätten.

Verbrauch

Mischungsverhältnis für Fugenmörtel.

1 Teil **LIP Multibinder** und 1 Teil Wasser
5 Kg. **LIP Fugenmörtel**, ca. 0,6 Liter **LIP Multibinder** und 0,6 Liter Wasser.
5 Kg. **LIP Klinkerfugenmörtel** ca. 0,4 Liter **LIP Multibinder** und 0,4 Liter Wasser.
5 Kg. **LIP Multi Fugenmörtel** ca. 0,5 Liter **LIP Multibinder** und 0,5 Liter Wasser.

Mischungsverhältnis für LIP Fliesenmörtel

5 Kg. **LIP Fliesenmörtel** und 1,4 Liter **LIP Multibinder**.
5 Kg. **LIP Schnellbindender Fliesenmörtel** und Ca. 1,4 Liter **LIP Multibinder**.
5 Kg. **LIP Fließmörtel** und ca. 1,4 Liter **LIP Multibinder**.

Die Wassermenge ist variabel, für höhere Flexibilität weniger Wasser, oder ganz ohne Wasser mischen.

Verpackung

1, 2 1/2 und 10 Liter in Kanister.
Lagerung – Frostfrei.

Kennzeichnung

Alle Produkte von **LIP** entsprechen den Normen der Deutschen GEV EMICODE EC1 PLUS und erfüllen die Strengsten Regeln.

Weitere Informationen

Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Erhärtungszeit	Verlängert Erhärtungszeit bei Fugen und Fliesenmörtel
Farbe	Im trockenen Zustand Transparent
Lagerung	Frostsicher lagern

Allgemeines

Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

Alleinvertrieb
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de