

# LIP

## Super Trope Fliesenmörtel

Spezialzementbasierter  
Flexibler Fliesenmörtel



- ▶ Für Innen und Außen
- ▶ Für Fußbodenbeheizte Flächen
- ▶ Auf alten Fliesen und Vinyl
- ▶ Gemäß CE: C2 TE S1
- ▶ Für den Naßraumbereich
- ▶ Für Hallenbäder

# LIP Super Trope Fliesenmörtel

## Produktbeschreibung

**LIP Super Trope Fliesenmörtel** ist ein wasserbeständiger, frostsicherer und anorganischer (kann nicht faulen) und sehr flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis. **LIP Super Trope Fliesenmörtel** ist gemäß internationalen Standards getestet. CE: C2TE.

## Anwendungsbereiche

Zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Klinkern, Marmor, Mosaik, Schieferplatten, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw. Auf: Betonelementen, Betonsteinen, verputzten Wänden, Gasbeton, Siporex, Gipskartonplatten, wasserbeständigem Sperrholz, Anstrichflächen, Vinylböden, alten Fliesen, Schwimmbecken, sowie in Kühlräumen und überall wo große Haftfähigkeit und Schubfestigkeit erforderlich sind. Gassbetonwände und Böden, die älter als 2 Monate sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind oder gemäß geltender Vorschriften. Beim Verlegen auf Leichtgewicht-Betonsteinelementen (max. Feuchtigkeitsgehalt 4-8%) befolgen Sie bitte die Anweisungen des Herstellers. Können Untergrundbewegungen vorkommen die größer sind als 1 ‰ (1 mm per m.) soll **LIP Multi Fliesenkleber** verwendet werden.

## Gebrauchsanweisung

5 kg **LIP Super Trope Fliesenmörtel** in ca. 1,6 Liter Wasser kräftig zu einer klumpen-freien Masse verrühren. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen und dann nochmals gründlich aufrühren. Danach ist der Fliesenmörtel gebrauchsfertig. Mischung innerhalb von 5 Stunden nach dem Mischen verarbeiten. Vor dem Auftragen von **LIP Super Trope Fliesenmörtel** muss der Untergrund sauber und staubfrei sein, um eine optimale Haftung sicherzustellen. Dann **LIP Super Trope Fliesenmörtel** auf dem Untergrund mit der glatten Seite eines breiten Zahnpachtels auftragen und danach die gezahnte Seite durch die Mörtelschicht ziehen. Die Fliesen im feuchten Mörtel andrücken und in die richtige Position schieben, so dass 80-100% der Fliesenrückseite bedeckt ist. Die Bedeckung mit Mörtel und Haftung regelmäßig durch Herauskippen einer neu aufgesetzten Fliese kontrollieren. Je nach Saugvermögen des Untergrundes können Korrekturen innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufsetzen der Fliesen vorgenommen werden. Eventuelle Mörtelreste auf den Fliesen und in den Fugen sind vor dem Abbinden zu entfernen. Übermäßige Ansammlung von Mörtel in den Fugen kann eventuell zu Farbabweichungen der Fugenmasse führen. Zum Verlegen von dünnen Fliesen oder Mosaik empfehlen wir, den Fliesenmörtel vor dem Verlegen erst zu glätten. Zum Fugen empfehlen wir LIP Fugenprodukte.

## Reinigung

Werkzeuge und Hände vor dem Abbinden mit Wasser reinigen. Reinigung in heißem Wasser ist vorzuziehen.

## Verbrauch

Bei 6 mm Zahnung ca. 2,5 Kg. / m<sup>2</sup>.

## Verpackung

Plastlamierte Papiersäcke à 20 kg.

## Kennzeichnung

**Lokal irritierend: (Xi) Bestandteile:** Kalziumoxyd. Beim Mischen mit Wasser wird Kalziumhydroxid gebildet, das eine ätzende Wirkung beim Kontakt mit der Haut und den Augen hat. Das Produkt enthält weniger als 2 mg wasserlösliches Chromat je kg. R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane. R41 Gefahr ernster Augenschäden. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S22 Staub nicht einatmen. S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Weitere Informationen** Sicherheitsdatenblatt.

## Technische Daten

Entspricht EN 12004 C2 TE S1

Verarbeitungstemperatur:	+5°C - +30°C
Basis:	Zementhaltiger Mörtel
Anmischverhältnis ca. 6,0/7,0 l. Wasser:	20 kg Weiss/Grau Pulver
Verarbeitbar:	4-5 Stunden
Nach min. ca. 12-24 Std. begehbar und verfugbar	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wärmelagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Standvermögen:	≤ 0,5mm
Lagerung:	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

**Allgemeines** Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

## Farben

Grau und Weiß.

**LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!**

Alleinvertrieb  
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold  
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70  
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45  
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de