

LIP

320 Ausgleichsmasse für Wände

Schnell erhärtende
Universalausgleichsmasse für Wände



- ▶ Spannungsarm
- ▶ Für Naßräumen
- ▶ Diffusionsoffen
- ▶ Von 0-100 mm Schichtdicke
- ▶ Für Innen und Außen

LIP 320 Ausgleichsmasse für Wände

11.2015

Anwendungsbereich:

LIP 320 ist eine schnell erhärtende Universalausgleichsmasse für Wände, die zum Ausbessern, Ausgleichen und zum Ausspachteln von Löchern und Unebenheiten auf Mauerwerk, Rohbeton, Zement- und Anhydritputzschichten sowie Leicht- und Gasbeton usw. Anwendung findet.

LIP 320 kann in Schichten von bis zu 0-100 mm in einem Arbeitsgang und sowohl drinnen und draußen sowie in Nassräumen gespachtelt werden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte poröse Farbschichten, Öl, Wachs, lose Putz- und Kalkreste usw. vor dem Spachteln entfernen. Etwas fettige Oberflächen vor dem Spachteln mit **LIP Grundreiniger**, 1:10 mit Wasser verdünnt, reinigen. Wird **LIP 320** auf stark saugenden Untergründen verwendet, wird eine Grundierung mit **LIP Primer 54**, 1:10 mit Wasser, angeraten.

Gebrauchsanweisung

3-4,2 Liter reines, kaltes Wasser in einen sauberen Behälter gießen. **LIP 320** hinzufügen und kräftig umrühren, bis eine gleichmäßige, glatte und klumpfreien Spachtelmasse entsteht. Die Masse 5 Minuten stehen lassen und danach nochmals gründlich umrühren. Danach ist die Masse gebrauchsfertig. **LIP 320** kann mit einem glatten Stahlspachtel aufgetragen werden. Wird die Spachtelmasse in einer dicken Schicht aufgetragen, empfiehlt es sich, eine Mauerkelle zu verwenden. Wenn die Spachtelmasse etwas erhärtet ist, kann sie nach Bedarf geschnitten, geformt oder geglättet werden. Bitte beachten: Für die Erhärtungsphase wird eine gleichmäßige Temperatur von 15°C empfohlen. Bei Temperaturen unter 5°C sollte die zu bearbeitende Fläche abgedeckt und erwärmt werden. **LIP 320** kann bei Temperaturen über 5°C drinnen und draußen verarbeitet werden. Ein zu schnelles Austrocknen der Spachtelschicht, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen oder Zug ist zu vermeiden.

Nachbehandlung

Normalerweise können nach 2-3 Stunden Fliesen verlegt oder ein anderer Belag angebracht werden.

Reinigung

Werkzeuge und Hände mit Wasser reinigen. Reinigung in heißem Wasser ist vorzuziehen.

Verbrauch:

Ca. 1,6 kg **LIP 320** je m²/mm.

Kennzeichnung: Enthält: Zement, Portland-, Chemikalien; Calciumdihydroxid

H-Sätze: Verursacht schwere Augenschäden (H318). Verursacht Hautreizungen (H315). Kann die Atemwege reizen (H335).

P-Sätze: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten P101). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P102). Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden (P271). Augenschutz/Gesichtsschutz tragen (P280-øa).

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen (P305/351/338). Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen (P310-A).

Ergänzende Informationen: Enthält ein Reduktionsmittel, das lösliches Chrom (VI) reduziert. Wenn das Produkt an einem trockenen Ort gelagert wird, ist dieses Reduktionsmittel für 12 Monate nach dem angegebenen Packdatum aktiv. Bei Lagerung in einer feuchten Umgebung (z. B. auf einer Baustelle), lässt die Neutralisierungswirkung nach. Geöffnete Verpackungen sollten nach Gebrauch fest verschlossen werden. Angebrochene Produkte möglichst schnell verbrauchen.

Weitere Informationen: Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	+5°C - +25°C
Mischungsverhältnis	0,2-0,28 l Wasser auf 1 kg LIP 320
Verarbeitungszeit	Ca. 15-20 Min. bei 18-20°C
Baumaterialklasse	A1 - nicht brennbar
Lagerung	Mindestens 1 Jahr bei trockener Lagerung

Allgemeines

Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

Farbe

Grau.

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

Alleinvertrieb
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de